

ECO GLUE

КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МЕМБРАН НА НАТУРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Клей содержит прикл. 47 % натурального углерода (по ASTM 6866) для обеспечения экологичности.

EMICODE EC1 PLUS

Благодаря специальному составу отличается повышенной безопасностью в плане выделения вредных веществ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Цвет (в мокром/сухом виде)	кремово-белый/бежевый	-
Плотность EN 542 +20 °C	ок. 1,15 г/см ³	0.67 oz/in ³
Температура пленкообразования	постоянно клейкий	-
Время высыхания 20 °C / 50 % отн.вл.	36 ч	-
Термостойкость после высыхания	от -30 °C до +80 °C	от -22 °F до +176 °F
Температура нанесения (тубы)	от +5 °C до +30 °C	от +41 °F до +86 °F
Температура нанесения (окружающая и основания)	от -5 °C	до 23 °F
Растворители в составе	нет	-
Emicode (классификация GEV)	EC1 plus	-
Французская классификация VOC	A+	-
Температура транспортировки	-30 — +35 °C	-22 °F / +95 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	+15 — +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 18 месяцев. Срок годности указан на тубе.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

EUN208 Содержит CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Может вызывать аллергическую реакцию; EUN210 Паспорт безопасности доступен по запросу.

Артикулы и размеры

Арт. №	содержимое	расход, шов Ø8 мм	содержимое	расход, шов Ø8 мм	исполнение	
	[мл]	[м]	[US fl oz]	[ft]		
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	жесткая туба	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	мягкая туба	20



КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА

Вместе с VAPOR IN GREEN 200 образует экологичный воздухонепроницаемый слой.

СТОЙКОСТЬ | DIN 4108-11

Клей успешно выдержал испытание на искусственное старение по стандарту DIN 4108-11, что подтверждает его способность сохранять свойства длительное время.