

SUPERB GLUE



КЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ МЕМБРАН

НАДЕЖНАЯ

Отличается долговременной адгезией и эластичностью, не содержит растворителей и вредных веществ. Допускается хранение и использование при низких температурах.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Специальный состав для сохранения адгезии и эластичности после сушки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Цвет (в мокром виде)	голубой	-
Цвет (в сухом виде)	прозрачный голубой	-
Структура	модифицированная полиакрилатная эмульсия	-
Плотность EN 542 +20 °C	ок. 1,02 г/см ³	0.59 oz/in ³
Выход при нанесении Ø8 мм (баллон 310 мл)	6,2 м	20.34 ft
Выход при нанесении Ø8 мм (баллон 600 мл)	11,9 м	39.04 ft
Температура пленкообразования	постоянно клейкий	-
Время высыхания 20 °C / 50 % отн.вл.	48 часа	-
Термостойкость после высыхания	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Температура нанесения (тубы)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Рабочая температура (окружающая)	-5 °C	23 °F
Температура нанесения (основания)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Растворители в составе	нет	-
Epicode (классификация GEV)	EC1 plus	-
Французская классификация VOC	A+	-
Температура транспортировки	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Срок хранения ⁽²⁾	до 24 месяцев	-

⁽¹⁾Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.

⁽²⁾Срок годности указан на тубе.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

EUN208 Содержит CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Может вызывать аллергическую реакцию; EUN210 Паспорт безопасности доступен по запросу.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

Арт. №	содержимое [мл]	содержимое [US fl oz]	исполнение	
SUPERBGLUE310	310	10.48	жесткая туба	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	мягкая туба	20

■ СВОЙСТВА КЛЕЯ



ПОСТОЯННАЯ АДГЕЗИЯ | DIN 4108-11

Клей успешно прошел испытания на сохранение адгезии и эластичности по методам, регламентированным в стандартах DIN.

EMICODE EC1 PLUS

Благодаря специальному составу отличается повышенной безопасностью в плане выделения вредных веществ.