

START BAND

高耐力防水プロファイル

弾性

製品は弾性が高いため、コーナー部分への取付けも極めてスムーズで、金物を用いた締結や穿孔に対する耐力があります。

持続性

ビチューメンと使用することが可能で、紫外線に対し耐性があり劣化しません。歩行負荷による摩耗や低温に対し耐性があります。

組成

基材
EPDM合成ゴム



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
引張強度	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
引裂き強度	DIN 53504	≥ 25 kN/m	≥ 2.86 lbf/in
引張伸度	DIN 53504	≥ 300%	-
寸法許容差	DIN 7715-5	準拠 (クラスP3)	-
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐UV性とオゾン耐性	DIN 7864-1	適合	-
μ(水蒸気抵抗係数)	EN 1931	32000	128 MN-s/g
耐熱性	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F

(1)製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 03.

コードと寸法

コード		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	25	3.9	32	82	6
	START150	150	0,8	25	5.9	32	82	4
	START200	200	0,8	25	7.9	32	82	3
	START250	250	0,8	25	9.8	32	82	2
2	STARTA120	120	0,6	20	4.7	24	66	6
	STARTA160	160	0,6	20	6.3	24	66	6

■ アプリケーション例



■ 関連商品



CUTTER
ページ 328



PRIMER SPRAY
ページ 102



HAMMER STAPLER 22
ページ 330



粘着タイプもある豊富なラインナップ

粘着テープがついたSTARTA120とSTARTA160は、AL-USTARTとあわせた基礎の固定に理想的です。

安全性

壁や構造壁を上昇してくる湿気や極端な気候から保護します。一般的な防湿層としてもお使いいただけます。