

BYTUM BAND

自己接着性ビチューメンバンド、左官可



しっくい処理可能

ポリプロピレンを用いており、汎用性に優れ、上からしっくい処理をすることが可能です。

コストパフォーマンス

ビチューメン混合物が、コンクリート上でも優れた粘着性を発揮します。



組成

ライナー
シリコン紙
接着剤
ビチューメン化合物接着テープ ブラック
基材
PP不織布

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N	31.47 / 23.6 lbf
破損における伸び MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
コンクリート上の粘着性	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
TNT上のクラスC2Eセメント混合接着剤粘着性	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
燃焼挙動	DIN 4102	B2クラス	-
耐熱性	-	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F
使用温度	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
VOC排出量	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
製品は温度変化に敏感ですので、使用するまで常温で保管するようにしてください。夏場は最も涼しい時間、冬場は最も温かい時間をそれぞれ利用して取り付けを行うことをお勧めします。必要に応じてホットエアガンを使用してください。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 03 02

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

■ アプリケーション例



■ 関連商品



BYTUM LIQUID
ページ 48



BYTUM SPRAY
ページ 46



HAMMER STAPLER 22
ページ 330



超低排出量

ビチューメン化合物には、排気に関する安全性を保証するために特殊な配合がされています。

安全性

時間の経過とともに壁や構造壁を上昇してくる湿気から保護します。扉や窓枠の接点の一般的な防湿層または防水層としてもご利用いただけます。