

自己粘着性ブチルバンド、左官可

ブチル混合物

高い粘着性を備え、木材の自然な動きに合わせて自在に形を変えることができる独特な混合物です。

低温での使用

ブチルは、厳しい気候下でも基材への高い粘着性を保証します。



組成

ライナー
PPフィルム

接着剤
ブチル化合物接着剤グレー

基材
PP不織布

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	115 / 100 N	25.85 / 22.48 lbf
破損における伸び MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
引きはがし粘着力 (180°)	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
初期タック	ASTM D 2979	8 N	-
引裂き強度MD/CD	EN 12310	≥ 130 / ≥ 125 N	≥ 29.23 / ≥ 28.10 lbf
接合部の剥離に対する強度 MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
接合部の引張に対する強度 MD/CD	EN 12317-1	≥ 100 / ≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42 / ≥ 8.57 lbf/in
TNT上のクラスC2Eセメント混合接着剤粘着性	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
垂直目地部の垂れ下がり	ISO 7390	0 mm	-
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐熱性	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
防水性	EN 1928	適合	-
μ(水蒸気抵抗係数)	EN 1931	約 26176	約 130 MN-s/g
使用温度	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
VOC排出量	ISO 16000	30 µg/m ³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。

製品は温度変化に敏感ですので、使用するまで常温で保管するようにしてください。夏場は最も涼しい時間、冬場は最も温かい時間をそれぞれ利用して取り付けを行うことをお勧めします。必要に応じてホットエアガンを使用してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
PROTECT330	330	1	10	13.0	39	33	2
PROTECT500	500	1	10	19.7	39	33	1

■ アプリケーション例



■ 関連商品



MANICA PLASTER
ページ 138

コード	ライナー	B	s	L	ライナー	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	20	0.8 / 3.2	3.9	39	66	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	20	0.8 / 7.1	7.9	39	66	2



接着力

特殊なブチル混合物が、低温でも高い粘着性を保証します。持続性および熱に対する安定性に優れています。

しっくい処理可能

貼りやすく汎用性の高いしっくい処理可能な基材、ポリプロピレン不織布が使われています。