

FLUID MEMBRANE

CE
EN 1504-2
EN 14891

ブラシやスプレー施工できる合成シーリング

柔軟

合成樹脂をベースにしているため、弾性に富み、シールした隙間が動いた場合にも柔軟に適応します。

素早い取り付け

塗布作業には、ローラー、刷毛、霧吹きが使用できます。また補強材として合成繊維を挿入することも可能です。熱湯で取り除くことができます。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
カラー	-	グレー	-
分類	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
20 °Cでの密度	ISO 2811-1	1,45 kg/L	232.52 oz/gal
23°C/ 50% RH条件下での表面固化所要時間	-	4 h	-
23 °C / 50% RHで完全に乾かすのに必要な時間	-	24 h	-
不揮発性物質含有量	ISO 3251	65%	-
動粘度	EN ISO 3219	48-72 Pa·s	-
コンクリート上の直接引張接着力	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
防水性	EN 14891	適合	-
液状水分浸透浸透性 (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Sd値 (透湿抵抗)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US perm
二酸化炭素透過度 (C)	EN 1062-6	> 50 m	-
使用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
保管温度 ⁽³⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOCを含む	Dir. 2004/42/CE	0 g/L	-

⁽¹⁾ 原則。浸透から保護 (H, I, C)、湿度制御 (H, C)、湿度を制限することによる抵抗率の上昇 (H, C)
タイプ H: 浸透性吸水防止材; I: 浸透; C: コーティング

⁽²⁾ -5°Cでのゼロスパンテンション能力が向上し、液体散布式防水製品

⁽³⁾ 製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し24か月以内に使用して下さい。容器に記載されている消費期限を確認してください。凍結は避けて下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 16.

コードと寸法

コード	内容量 [kg]	内容量 [lb]	
FLUIDMEM	10	22	1

■ アプリケーション例



エアレスポンプの仕様

容量	≥	3,6 L/min	
ノズル	≥	0,5 mm	0.02 in
チューブ長 Φ 6,5 mm (0.25 in)	≤	30 m	16 ft
ポンプの最大圧	≥	230 bar	



安全性

勾配がない場合も含め、建材表面に滞留した水分に対する耐久性を備えています。工場地帯や海岸沿いの地域の建物表面にも適しています。無臭、無毒な製品です。無溶媒。

粘着性

独特な配合を通じて実現した完璧な粘着性を発揮し、複雑な構造体の細部まで行き渡って、微細な隙間まで補強します。