

FLEXI BAND

高粘着汎用片面テープ



汎用的

あらゆる表面に対する優れた接着性と耐性。

高い性能

ほこりの多い、多孔質あるいは湿った表面であっても、長期にわたる粘着力を保証。

組成

基材

PEフィルム

接着剤

ノンソルベント分散型アクリル系

補強層

補強ポリエステルメッシュ

接着剤

ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー

シリコン紙



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
引裂強さ	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
拡張能力	DIN EN 14410	20%	-
粘着力	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
	EN 1931	約 45 m	-
Sd値 (透湿抵抗)	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
耐UV性	-	6か月	-
使用温度	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
耐熱性	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
VOCを含む	-	23 µg/m ³	-
Emicode	GEV試験方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	ライナー [mm]	B [mm]	L [m]	ライナー [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

■ アプリケーション例



■ 製品ラインナップ



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



超低排出量

健康被害を及ぼす危険なガスの排出を抑制する特殊配合により、当アクリル系接着剤の安全性が極めて高くなりました。

低温下でも利用可能

carrierと分散型アクリル系接着剤の組合せは、極端に温度が低い環境下でも十分な接着力を維持するように研究されたものです。