

TERRA BAND UV



ブチル接着テープ

テラスおよびファサード

水や紫外線から角材を守るのに特に適しています。テラスやファサードに利用することができ、木製角材を保護し、耐久性を確実に維持します。

恒久的な耐UV性

アルミニウム製基材が、テラスやファサードの外気にさらされた接合部に入り込む紫外線に対し、永久耐久性を約束します。

組成

- 基材
UV安定性強化アルミニウムフィルム 濃灰色
- 接着剤
ブチル化合物接着剤グレー
- ライナー
PEフィルム



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
初期タック	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
スチール上引きはがし粘着力 (180°)	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
垂直目地部の垂れ下がり	ISO 7390	0 mm	-
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm	21.13 / 22.84 lbf/in
破損における伸び MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %	-
μ(水蒸気抵抗係数)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐熱性	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
使用温度	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
防水性	-	適合	-
耐UV性	-	永続的	-
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
溶剤の有無	-	なし	-
VOC排出量	ISO 16000	30 µg/m ³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 99.

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TERRAUV75	75	0,8	10	3.0	31	33	8
TERRAUV100	100	0,8	10	3.9	31	33	6
TERRAUV200	200	0,8	10	7.9	31	33	4
TERRAUV400	400	0,8	10	15.8	31	33	2

■ アプリケーション例



■ 製品ラインナップ



TERRAUV75



TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



セルフシーリング、成形可能

柔らかく作業のしやすいテープです。混合物が穿孔をふさぎ、完璧に防水性を維持します。

特殊ブチル混合物

変性ブチルを配合することで、気温ストレスおよび紫外線に対する優れた耐久性を実現しました。