

EASY FOAM

一般使用シーラントフォーム



超低排出量

屋内での利用に適していることを示すEC1 plusの認証を取得済みです。

膨張を調整

特殊な配合により、塗布後のシーリングフォームの膨張を制限し、密閉された素材に過剰な圧力がかからないようにしています。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
23°C/ 50% RH条件下でのフィルム形成所要時間	-	9- 13 分	-
23°C/ 50% RH条件下での切除タイミング	-	20- 40 分	-
完全に固まるまでの所要時間	-	≤ 60 分	-
熱伝導率 (λ)	EN 12667	0,030 - 0,035 W/(m·K)	0.017 - 0.02 BTU/h·ft·°F
燃焼挙動	DIN 4102-1	B3クラス	-
硬化後の耐熱性	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
使用温度 (カートリッジ)	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
使用温度 (基材および環境)	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Ecode	GEV試験方法	EC1 plus	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-
VOCを含む	-	19.4% / 191.2 g/L	-
輸送温度	-	0 / +35 °C	+32 / +95 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に垂直に立てて保管し18か月以内に使用して下さい。カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。廃棄物分類 (2014/955/EU) 16 05 04

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2. Lact. Aquatic Acute 1. Aquatic Chronic 1.

コードと寸法

コード	内容量 [mL]	面積辺り容量 [L]	内容量 [US fl oz]	面積辺りの容量 [US gal]	カートリッジ	バージョン	
1 EASYFOAM	750	40	25.36	10.57	アルミニウム	ガン	12
2 EASYFOAMMAN	750	25	25.36	6.60	アルミニウム	手作業	12



コストパフォーマンス

接着性と気密性を保証したうえで、機能、弾性、値段の間に丁度良いバランスが取れています。

広いラインナップ

手作業用およびガン使用のバージョンが揃っています。両方とも、乾燥後に不要な部分を切除することができます。