

MS SEAL

高弾性MSポリマーシーラント



塗装可能

建材に一般的に用いられる水性塗料で上塗りが可能

安全

MSポリマー、混ぜもの無し、単一成分、収縮しません。見える場所にシーリングする場合、気密性を保証するシーリング材として使えます。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
分類	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
密度	-	1,5 kg/dm ³	0.87 oz/in ³
20°C/ 50% RH条件下での表面固化所要時間	-	約20分	-
20°C/ 50% RH条件下での硬化速度	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
硬度ショア A	DIN 53505	25	-
破損における伸び	ISO 8339	400%	-
スプリングバック	ISO 7389	> 70%	-
使用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-
VOCを含む	ISO 11890-2	9,2 g/L	-
保管温度 ⁽²⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F

⁽¹⁾気温の低い環境でも利用可能な、屋内および屋内のファサード素材用非構造シーラントです。⁽²⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい（ハードカートリッジ12か月以内/ソフトカートリッジ18か月以内に使用すること）。カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

EUH210 安全データシートがとおりようの際にはお問い合わせください。EUH208 は CAS 1760-24-3.を含みます。アレルギー反応を引き起こすことがあります。

コードと寸法

コード	内容量	内容量	バージョン	
	[mL]	[US fl oz]		
MSSEALWHI300	300	10.14	ハードカートリッジ	24
MSSEALGRE300	300	10.14	ハードカートリッジ	24
MSSEALWHI600	600	20.29	ソフトカートリッジ	12
MSSEALGRE600	600	20.29	ソフトカートリッジ	12



性能

高い耐久性と耐UV性を備えています。EN15651-1に基づく、低温環境(タイプF-EXT-INT-CC)において、屋内および屋内利用可能なファサード用非構造シーラントと分類されています。

汎用的

最も一般的な建材の結合や密閉に最適な汎用単一成分シーラントです。