

BUTYL BAND

汎用両面ブチルテープ



優れた耐久性

ポリエステル製メッシュが硬度と優れた耐久性を保証します。

気密性

木-木接合部および木-コンクリート接合部の気密に適しています。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	115 / 140 N/50 mm	13.13 / 16 lbf/in
破損における伸び MD/CD	EN 12311-1	15 / 15%	-
スチール上引きはがし粘着力 (180°)	ASTM D 1000	35 N/cm	20 lbf/in
初期タック	ASTM D 2979	10 N	2.25 lbf
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐熱性	-	-30 / +130 °C	-22 / +266 °F
使用温度	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
ソルベントの有無	-	なし	-
VOC排出量	ISO 16000	30 µg/m³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13



特殊ブチル混合物

特別に配合した変性ブチルにより、熱ストレスおよび紫外線に対する優れた耐久性を実現しました。

多様な形へ対応

ブチルなら、狭いスペースや不規則な面にもスムーズかつ完璧に取り付けることができます。