

MEMBRANE GLUE

メンブレンシーリング用接着剤

効果的

ノンソルベントアクリル系接着剤。

実用的

簡易押し出し合成物質、即使用可。乾燥前は水で簡単に洗い落とせます。



技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
カラー	ブラック	-
組成	ノンソルベントアクリル系	-
密度ISO 1183	1,05 - 1,10 g/cm ³	0.60 - 0.64 oz/in ³
25°C / 50% RHで完全に乾かすのに必要な時間	24 - 72時間	-
乾燥後の耐熱性	-20 / +80 °C	-4 / 176 °F
使用温度 (カートリッジおよび環境)	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
使用温度 (基材)	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
Emicode(GEV試験方法)	EC1 plus	-
VOCを含む	0,34% - 5,7 g/L	-
輸送温度	-20 °C / +35 °C	-4 °F / 95 °F
保管温度 ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / 77 °F

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

EUH208 はCAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5を含みます。アレルギー反応を引き起こすことがあります。

コードと寸法

コード	内容量 [mL]	接着剤収量 Ø8 mm [m]	内容量 [US fl oz]	接着剤収量 Ø8 mm [ft]	バージョン	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	ハードカートリッジ	24
MEMBRAGLUE600	600	11.6	20.29	38	ソフトカートリッジ	20



EMICODE EC1 PLUS

特殊な製造方法により、有毒ガスの排出を抑え、安全性を最高レベルまで高めました。

素早い乾燥

滑り落ちる心配をせずに垂直面に貼り付けられる、外部フィルムの接着と素早い乾燥のバランスが取れた製品です。