

ECO GLUE

バイオベースのメンブレンシーラント用接着剤



エコロジー

環境の持続可能性に配慮して、混合物の47%にバイオベースカーボンが含まれています (ASTM 6866)。

EMICODE EC1 PLUS

特殊な製造方法により、有毒ガスの排出を抑え、安全性を最高レベルまで高めました。



技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
カラー (水分を含んでいる時/乾燥時)	ホワイ ト クリーム/ベージュ	-
密度 EN 542 +20 °C	1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
フィルム形成所要時間	恒久的に接着	-
20°C / 50% RHの条件下での乾燥所要時間	36 h	-
乾燥後の耐熱性	-30 °C / +80 °C	-22 °F / +176 °F
使用温度 (カートリッジ)	+5 °C / +30 °C	+41 °F / +86 °F
使用温度 (基材および環境)	-5°Cから	23 °Fから
溶剤の有無	なし	-
Emicode(GEV試験方法)	EC1 plus	-
フランス規格分類VOC	A+	-
輸送温度	-30 °C / +35 °C	-22 °F / +95 °F
保管温度 ⁽¹⁾	+15 °C / +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し18か月以内に使用して下さい。カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

EUH208 はCAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5を含みます。アレルギー反応を引き起こすことがあります。EUH210の安全データシートをご請求に応じて提供しています。

コードと寸法

コード	内容量	接着剤収量 Ø8 mm	内容量	接着剤収量 Ø8 mm	バージョン	
	[mL]	[m]	[US fl oz]	[ft]		
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	ハードカートリッジ	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	ソフトカートリッジ	20



完全なシステム

VAPOR IN GREEN 200と共に、より環境にやさしい気密層を作ります。

持続性 | DIN4108-11

長期に渡る耐久性をを保証するDIN 4108-11に準じた人工劣化試験に合格しています。