

SUPERB GLUE

メンブレンシーラント用接着剤、高弾性



高い性能

時間が経過しても接着力と弾性を失うことはありません。溶剤も有害物質も含まれていません。低温で保管および使用することができます。

最大限の弾性

乾燥後の弾性と接着性を保証するために研究された製品です。



技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
カラー（水分を含んでいる時）	明るいブルー	-
カラー（乾燥時）	透明がかったブルー	-
組成	変性アクリレート重合体分散液	-
密度 EN 542 +20 °C	約1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
接着剤収量 Ø8 mm（カートリッジ 310 mL）	6.2 m	20.34 ft
接着剤収量 Ø8 mm（カートリッジ 600 mL）	11.9 m	39.04 ft
フィルム形成所要時間	恒久的に接着	-
20°C / 50% RHの条件下での乾燥所要時間	48時間	-
乾燥後の耐熱性	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
使用温度（カートリッジ）	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
使用温度（環境）	-5 °C	23 °F
使用温度（基材）	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
溶剤の有無	なし	-
Emicode(GEV試験方法)	EC1 plus	-
フランス規格分類VOC	A+	-
輸送温度	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
保存期限 ⁽²⁾	24カ月まで	-

(1)製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。

(2)カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

EUH208 はCAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5を含みます。アレルギー反応を引き起こすことがあります。EUH210の安全データシートをご請求に応じて提供しています。

コードと寸法

コード	内容量 [mL]	内容量 [US fl oz]	バージョン	
SUPERBGLUE310	310	10.48	ハードカートリッジ	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	ソフトカートリッジ	20

■ 接着剤のプロパティ



永久固定 | DIN 4108-11

規則DINにより定められた試験により、本接着剤の弾性と持続性は認められています。

EMICODE EC1 PLUS

特殊な製造方法により、有毒ガスの排出を抑え、安全性を最高レベルまで高めました。