

# SUPERB GLUE

## メンブレンシーラント用接着剤、高弾性



### 高い性能

時間が経過しても接着力と弾性を失うことはありません。溶剤も有害物質も含まれていません。低温で保管および使用することができます。

### 最大限の弾性

乾燥後の弾性と接着性を保証するために研究された製品です。



### 技術仕様書

| プロパティ                       | 物性値                     | USC換算                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| カラー（水分を含んでいる時）              | 明るいブルー                  | -                       |
| カラー（乾燥時）                    | 透明がかったブルー               | -                       |
| 組成                          | 変性アクリレート重合体分散液          | -                       |
| 密度 EN 542 +20 °C            | 約1,02 g/cm <sup>3</sup> | 0.59 oz/in <sup>3</sup> |
| 接着剤収量 Ø8 mm (カートリッジ 310 mL) | 6.2 m                   | 20.34 ft                |
| 接着剤収量 Ø8 mm (カートリッジ 600 mL) | 11.9 m                  | 39.04 ft                |
| フィルム形成所要時間                  | 恒久的に接着                  | -                       |
| 20°C / 50% RHの条件下での乾燥所要時間   | 48時間                    | -                       |
| 乾燥後の耐熱性                     | -30 / +80 °C            | -22 / +176 °F           |
| 使用温度（カートリッジ）                | +5 / +30 °C             | -13 / +86 °F            |
| 使用温度（環境）                    | -5 °C                   | 23 °F                   |
| 使用温度（基材）                    | +5 / +30 °C             | -13 / +86 °F            |
| 溶剤の有無                       | なし                      | -                       |
| Emicode(GEV試験方法)            | EC1 plus                | -                       |
| フランス規格分類VOC                 | A+                      | -                       |
| 輸送温度                        | -30 °C / +40 °C         | -22 °F / +104 °F        |
| 保管温度 <sup>(1)</sup>         | +5 °C / +25 °C          | +41 °F / +77 °F         |
| 保存期限 <sup>(2)</sup>         | 24カ月まで                  | -                       |

(1)製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。

(2)カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

EUH208 はCAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5を含みます。アレルギー反応を引き起こすことがあります。EUH210の安全データシートをご請求に応じて提供しています。

### コードと寸法

| コード           | 内容量<br>[mL] | 内容量<br>[US fl oz] | バージョン     |  |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERBGLUE310 | 310         | 10.48             | ハードカートリッジ | 20                                                                                    |
| SUPERBGLUE600 | 600         | 20.29             | ソフトカートリッジ | 20                                                                                    |

## ■ 接着剤のプロパティ



### 永久固定 | DIN 4108-11

規則DINにより定められた試験により、本接着剤の弾性と持続性は認められています。

### EMICODE EC1 PLUS

特殊な製造方法により、有毒ガスの排出を抑え、安全性を最高レベルまで高めました。