

OUTSIDE GLUE

屋外に使える高弾性汎用接着剤



弾性
ブチル組成物は継続的な高い弾性を備え、微小な変形やズレにも対応します。

汎用的
一般的な素材へ、濡れていても、乾いていても接着、密着します。



技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
カラー	グレー	-
組成	ブチルゴム	-
密度	1,39 g/mL	222.9 oz/gal
接着剤収量 Ø8 mm (カートリッジ 310 mL)	約 6 m	約19.69ft
接着剤収量 Ø8 mm (カートリッジ 600 mL)	約 12 m	約39.37ft
20°C/ 50% RH条件下でのフィルム形成所要時間	20- 30 分	-
20°C/ 50% RHで完全に硬化するのに必要な時間	4-6週間	-
硬化後の耐熱性	-25 / +70 °C	-13 / +158 °F
使用温度 (カートリッジ)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
使用温度 (環境)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
使用温度 (基材)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
乾燥後の防水性	適合	-
輸送温度	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
保管温度 ⁽¹⁾	+5 / +25 °C	-13 / +77 °F
保存期限 ⁽²⁾	12カ月まで	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
⁽²⁾カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.
EUH066繰り返し露出することで、肌が乾燥したり、ひび割れすることがあります。 EUH210 安全データシートがおりようの際にはお問い合わせください。

コードと寸法

コード	内容量 [mL]	内容量 [US fl oz]	バージョン	
OUTGLUE310	310	10.48	ハードカートリッジ	24
OUTGLUE600	600	20.29	ソフトカートリッジ	12

■ アプリケーション例



防水および耐UV性

当製品はUVに対し優れた安定性を備えています。また、取り付け作業中の防水材として有効です。乾燥させる時間は不要です。

持続性

変性ブチル混合物のため、高い熱ストレスがかかっても特性が変化することなく、時間が経っても弾性を維持します。