


BYTUM 750

ビチューメンルーフィングシート



組成

- 上部層
PP不織布
- 合成物
ビチューメン混合物
- 補強層
PL布
- 合成物
ビチューメン混合物
- 下部層
PP不織布



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
目付け重量	EN 1849-2	750 g/m ²	2.46 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	38 m	0.092 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	500 / 400 N/50mm	57 / 46 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N	45 / 45 lbf
防水性	EN 1928	W1クラス	-
耐熱性	-	-40 / 100 °C	-40 / 212 °F
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
防風性	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
熱伝導率 (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
比熱	-	120 J/(kg·K)	-
密度	-	約 935 kg/m ³	約 0.35 oz/in ³
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 47500	約 190 MN·s/g
UV安定性 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	4か月	-
大気物質への露出 ⁽¹⁾	-	3週間	-
人工劣化処理後:			
- 防水性	EN 1297 / EN 1928	W1クラス	-
- 引張強度 MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	450 / 350 N/50mm	51 / 40 lb/in
- 引張伸度	EN 1297 / EN 12311-1	35 / 40 %	-
低温環境での柔軟性	EN 1109	-45 °C	-49 °F

⁽¹⁾ 実験室試験と実際の使用現場の関係性については199ページを参照してください。
製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。縦向きのロール状にして輸送および保管してください。

コードと寸法

コード	内容	テープ	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTTT750	BYTUM 750 TT	TT	1	40	40	3.3	131	431	20