

PROTECT



미장 가능한 자체 접착식 부틸 밴드

부틸 혼합

특수 혼합은 우수한 접착력과 변형 능력을 보장해 목재의 자연적 움직임을 보정합니다.

저온

부틸은 어려운 환경 조건에서도 접착면에 우수한 접착력을 보장합니다.



구성

릴리스 라이너

폴리프로필렌 필름

접착제

회색 접착제 부틸 화합물

앞면

폴리프로필렌 부직포

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	115 / 100 N	25.85 / 22.48 lbf
정지점에서의 연장 MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
180°에서 박리 접착	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
초기 압착	ASTM D 2979	8 N	-
찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310	≥ 130 / ≥ 125 N	≥ 29.23 / ≥ 28.10 lbf
조인트 분리 저항 MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12317-1	≥ 100 / ≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42 / ≥ 8.57 lbf/in
TNT에 대한 Class C2E 시멘트 접착제의 접착력	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
수직 슬라이딩	ISO 7390	0 mm	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
온도 저항성	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
방수성	EN 1928	준수함	-
수증기 저항 계수(μ)	EN 1931	약 26176	약 130 MN-s/g
사용 가능 온도 범위	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
VOC 방출 정도	ISO 16000	30 μg/m ³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-

(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)

제품은 온도 변화에 민감하므로 도포 시까지 실온에 보관하는 것이 좋습니다. 여름에는 서늘한 시간대에, 겨울에는 따뜻한 시간대에 열풍기의 도움을 받아 바르는 것이 좋습니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
PROTECT330	330	1	10	13.0	39	33	2
PROTECT500	500	1	10	19.7	39	33	1

■ 적용 분야



■ 관련 제품



MANICA PLASTER
페이지 138

제품코드	라이너	B	s	L	라이너	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	20	0.8 / 3.2	3.9	39	66	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	20	0.8 / 7.1	7.9	39	66	2



접착력

특수 부틸 혼합은 저온에서도 높은 접착력을 보장합니다. 내구성과 보존성이 뛰어납니다.

미장 가능

부직포 폴리프로필렌 원단은 서포트를 도배할 수 있어 사용 편의성이 뛰어납니다.