

CONSTRUCTION SEALING

일반 조인트용 압축식 실링 개스킷

실용적

시공 중 또는 목재와 목재 접합부를 실링하기 위한 프리패브 중에 적용할 수 있습니다.

안정성

단단한 EPDM 혼합 덕분에 시간 경과에 따라 지속됩니다. 화학 침식의 영향을 받지 않는다.

구성

압출 컴팩트 EPDM



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
밀도	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
압축 변형 22시간 + 23°C	EN ISO 815	< 25%	-
압축 변형 22시간 + 40 °C	EN ISO 815	< 35%	-
온도 저항성	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 03.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

■ 적용 분야



■ 관련 제품



DOUBLE BAND
페이지 62



MS SEAL
페이지 120



HAMMER STAPLER 47
페이지 330



테스트된 저항성

Rothoblaas의 실험적인 화재 방지 프로젝트에서 EI 값에 대해 테스트했습니다.

소음 감소

음향 성능은 Rothoblaas에 의해 Flanksound Project에서 테스트되었습니다. 이를 벽 개스킷으로 사용하면 최대 3dB의 소음을 줄일 수 있습니다.