

FLUID MEMBRANE

CE
EN 1504-2
EN 14891

브러시 및 스프레이 적용을 위한 합성 실링 멤브레인

유연성

합성수지 혼합물은 탄성이 있으며 밀봉된 균열이 이동하는 데에도 내성이 있습니다.

빠른 설치

합성 강화 패브릭을 삽입할 수 있는 롤러, 브러시 또는 스프레이를 사용하여 도포할 수 있습니다. 뜨거운 물로 제거 가능.



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
색상	-	회색	-
분류	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
20°C에서의 밀도	ISO 2811-1	1.45 kg/L	232.52 oz/gal
표면 교차 연결 시간 23°C / 50% RH	-	4시간	-
건조 완료 소요시간 23 °C / 50% RH	-	24시간	-
질량별 건조 잔여물	ISO 3251	65%	-
동적 점도	EN ISO 3219	48-72 Pa·s	-
직접 접지력에 의한 콘크리트 부착력	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
방수성	EN 14891	준수함	-
액상수 투과성(W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Sd값 (투습성)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US perm
이산화탄소 투과성(C)	EN 1062-6	> 50 m	-
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
보관 온도 ⁽³⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOC 내용물	Dir. 2004/42/EC	0 g/L	-

(1)원칙. 침투 위험(H,I,C), 수분 제어(H,C), 수분 함량 제한(H,C)으로 저항력 증가.

유형. H: 소수성 주입, I: 함침, C: 코팅.

(2)-5 °C에서 크랙 브리징 성능 향상을 통한 분산형 액체 도포용 방수제품

(3)제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 24개월) 포장에서 유통기한을 확인하십시오. 서리의 영향을 받습니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 16.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [kg]	내용물 [lb]	
FLUIDMEM	10	22	1

■ 적용 분야



무공기 펌프 사양

용량	≥	3,6 L/min	
노즐	≥	0,5 mm	0.02 in
튜브 길이 Φ 6,5 mm (0.25 in)	≤	30 m	16 ft
최대 펌프 압력	≥	230 bar	



안전성

비경사 면에 고인 수분에도 저항력을 보입니다. 산업 지역 또는 해상 지역의 표면에도 적합합니다. 무취 및 무독성 제품. 무용매.

밀착력

이 제품은 제형 덕분에 완벽한 접착력을 제공하고 복잡한 시공 디테일에 적합하며 마이크로크랙에 저항력이 있습니다.