

SMART BAND

분리형 라이너가 있는 단면 테이프

특수 라이너

이 제품은 특수 처리 덕분에 사전 절단 없이 어느 지점에서나 분할할 수 있는 독특한 분리막을 갖추고 있어 어떠한 설치 요구 사항에도 적응할 수 있습니다.

FLASHING TAPE

외부 문 또는 창문을 실링하는 테이프로 분류해야 하는 모든 요건을 충족시켜 물이 고이는 경우에도 최대의 안전을 보장합니다.

구성

앞 면

폴리에틸렌 특수 필름

앞 면

자외선 안정 폴리에틸렌 필름

접착제

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

쉽게 분할할 수 있는 폴리프로필렌 필름



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
두께	-	0,24 mm	9.5 mil
OSB에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
강재에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 12 \text{ N/10mm}$	$\geq 6.85 \text{ lbf/in}$
비닐에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
합판에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
클래딩 자재에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 10 \text{ N/10mm}$	$\geq 5.71.86 \text{ lbf/in}$
인장 강도	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
고장 시 연장	ASTM D 1000	$\geq 400 \%$	-
Sd값 (투습성)	-	$> 18 \text{ m}$	$< 0.19 \text{ US perm}$
자외선 저항정도	-	12개월	-
폭우 시 기밀성	-	준수함	-
사용 가능 온도 범위	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
온도 저항성	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
보관 온도	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

접착력을 측정하기 위해서는 접착면에 다른 테이프를 붙여 당기는 것을 피해야 합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

■ 적용 분야



■ 제품 범위



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



펄크 저항성

서포트의 특수 구성은 높은 변형성 덕분에 찢김과 기계적 응력에 특히 저항적입니다.

영리한 시공

이 테이프는 독특하고 굉장히 다용도입니다. 쉽게 분할할 수 있는 라이너 덕분에, 모든 시공 요구 사항을 충족하기 위해 몇 가지 크기만 저장할 수 있습니다.

■ 설치를 위한 권장사항

창문 홀 실링



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

