

FRONT BAND UV 210

고성능의 단면 테이프. 자외선에 매우 강함



미적 우수성

TRASPIR EVO UV 210 멤브레인 일체형으로 제작되어 TRASPIR EVO 300 적용 시에도 뛰어난 미학적 성능을 제공합니다.

내화등급 B-s1,d0

화재 발생 시 불꽃이 번지지 않는 자체 소화 테이프로 구조물의 수동적 보호에 기여합니다.

구성

앞면

TRASPIR EVO UV 210

접착제

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

폴리프로필렌 필름



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN EN 1942	0,6 mm	24 mil
찢어짐 저항 강도	DIN EN 14410	$\geq 100 \text{ N/25 mm}$	$\geq 22.84 \text{ lbf/in}$
팽창 능력	DIN EN 14410	20%	-
접착력	DIN EN 1939	$\geq 30 \text{ N/25 mm}$	$\geq 6.85 \text{ lbf/in}$
Sd값 (투습성)	EN 1931	0.1 m	35 US perm
40% 이하의 표면을 노출하는 최대 50 mm 너비 개방 조인트의 자외선 저항력		영구적	-
내화등급	EN 13501-1	class B-s1,d0	-
방수성	-	준수함	-
온도 저항성	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FRONTUV75	75	20	3.0	66	8

■ 적용 분야



■ 화재 방지



TRASPIR EVO UV 210
페이지 270



FIRE FOAM
페이지 118



FIRE SEALING
페이지 122 -124



화재 방지

TRASPIR EVO UV 210 또는 TRASPIR EVO 300과의 조합은 시장에 출시된 최초의 B-s1,d0 테스트 시스템을 제공합니다.

최대 100°C의 내열성

제품 캐리어는 신세대 일체형 멤브레인으로 제작되어 높은 수준의 열 및 자외선 안정성을 보장합니다.