

PRIMER



아크릴 접착 테이프용 프라이머

깔끔함

용제가 없는 아크릴 분산 혼합물 덕분에 투명합니다.

실용적

바로 사용할 수 있으며 거친 표면의 불규칙성을 보완하고 빠른 건조가 보장됩니다.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
구성	용제 없는 아크릴 분산	-
밀도 EN 542 +20 °C	약 1,02 g/m ³	0.59 oz/in ³
점도	약 1700 mPa·s	-
건조 완료 소요시간 (20 °C / 50%RH)	약 15분	-
적용 온도(카트리지)	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
적용 온도(주변 및 지지대)	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
건조 후 온도 저항성	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
프랑스 VOC 분류	A+	-
Ecodec(GEV 테스트 절차)	EC1+	-
VOC 내용물	0% / 0 g/L	-
운송 온도	-26 / +35 °C	-14.8 / +95 °F
보관 온도(1)	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월) 카트리지의 유효 기간을 확인합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 16.

EUH208은 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5를 포함합니다. 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. EUH210 안전 데이터 시트는 요청 시 제공됩니다.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	산출량 [mL/m ²]	내용물 [US fl oz]	산출량 [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100 / 200	33.81	0.32 / 0.63	6



패키징

변경된 제품 포장은 별도의 도구없이 빠른 시공을 가능하게 합니다.

재폐쇄 가능

캡은 패키지를 밀봉하여 제품 수명을 연장하고 운송 중에 실수로 유출되는 것을 방지합니다.