

MS SEAL

MS 폴리머 고탄성 실란트



미장 가능

일반적으로 건축에 사용되는 수성 페인트로 덧칠할 수 있습니다.

안전

MS 폴리머는 수축이 없는 순수한 단일 구성 요소입니다. 눈에 보이는 실링의 경우 밀폐성을 보장할 수 있는 대안을 제시합니다.



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
분류	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
특정 비중	-	1,5 kg/dm ³	0.87 oz/in ³
표면 교차 연결 시간 20 °C / 50% RH	-	약 20분	-
경화 속도 20 °C / 50 %RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
쇼어 A 경도	DIN 53505	25	-
고장 시 연장	ISO 8339	400%	-
탄성 복구	ISO 7389	> 70%	-
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-
VOC 내용물	ISO 11890-2	9,2 g/L	-
보관 온도 ⁽²⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F

(1) 외부 및 내부용 파사드 요소를 위한 비구조용 실란트는 한랭 기후의 지역에서도 사용할 수 있습니다. (2) 제품을 건조한 실내에 덮어서 보관해야 합니다 (경질 카트리지 12개월/연질 카트리지 18개월). 포장에서 유통기한을 확인하십시오.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 안전 데이터 시트는 요청 시 제공됩니다. EUH208은 CAS 1760-24-3을 포함합니다. 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	내용물 [US fl oz]	버전	
MSSEALWHI300	300	10.14	경질 카트리지	24
MSSEALGRE300	300	10.14	경질 카트리지	24
MSSEALWHI600	600	20.29	연질 카트리지	12
MSSEALGRE600	600	20.29	연질 카트리지	12



성능

노후화 및 자외선에 대한 뛰어난 저항성. EN 15651-1에 따라 한랭 기후(F-EXT-INT-CC 타입)에 있는 지역에서도 실외 및 실내 사용을 위한 비구조적 실란트로 분류됩니다.

다양한 사용처

범용 1 구성 요소 실란트는 가장 일반적인 건축 자재를 접착하고 밀봉하는 데 이상적입니다.