

BUTYL BAND



양면 부틸 테이프

강함

폴리에스테르 격자는 일관성과 고저항성을 보장합니다.

밀폐

목재 대 목재 및/또는 목재 대 콘크리트 접합부의 방수 씬에 적합합니다.



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	115 / 140 N/50 mm	13.13 / 16 lbf/in
정지점에서의 연장 MD/CD	EN 12311-1	15 / 15%	-
180°의 강재 접착	ASTM D 1000	35 N/cm	20 lbf/in
초기 압착	ASTM D 2979	10 N	2.25 lbf
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
온도 저항성	-	-30 / +130 °C	-22 / +266 °F
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	ISO 16000	30 µg/m³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13



특수 부틸 혼합

특수 변형 부틸 제형을 사용하여 열과 자외선에 노출되어도 우수한 내구성을 보장합니다.

가변성

부틸은 좁은 공간이나 불규칙한 면에서도 별도의 어려움없이 설치가 가능합니다.