

MEMBRANE GLUE

멤브레인 실링용 접착제

효과적

용제가 없는 아크릴 접착제로, 가장 일반적인 지지대를 잘 밀착시킵니다.

실용적

쉽게 압출된 혼합물을 사용할 수 있으며, 굳히기 전에 물로 쉽게 제거할 수 있습니다.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
색상	검정	-
구성	용제가 없는 아크릴	-
밀도 ISO 1183	1,05 - 1,10 g/cm ³	0.60 - 0.64 oz/in ³
건조 완료 소요시간 25 °C / 50%RH	24~72시간	-
경화 후 온도 저항성	-20 / +80 °C	-4 / 176 °F
적용 온도(카트리지 및 주변)	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
적용 온도(지지대)	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
Emicode(GEV 테스트 절차)	EC1 plus	-
VOC 내용물	0,34% / 5,7 g/L	-
운송 온도	-20 °C / +35 °C	-4 °F / 95 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / 77 °F

⁽¹⁾제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월) 포장에서 유통기한을 확인하십시오.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208은 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5를 포함합니다. 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	접착제 라인 Ø8 mm용 산출량 [m]	내용물 [US fl oz]	접착제 라인 Ø8 mm용 산출량 [ft]	버전	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	경질 카트리지	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	연질 카트리지	20



EMICODE EC1 PLUS

접착제는 이 특수한 제형 덕분에 건강에 해로운 배출물과 관련하여 가장 높은 수준의 안전성을 달성합니다.

빠른 건조

외부 필름을 접착력과 빠르게 건조시키는 효과가 있어 미끄러짐 없이 수직면에 적용할 수 있습니다.