

SUPERB GLUE

실링 멤브레인용 고탄력 접착제



고성능

접착력 및 탄성은 시간이 지남에 따라 안정되며 용제 및 유해 물질이 없습니다. 저온에서 보관 및 사용이 가능합니다.

최대 탄력성

건조 후에도 탄력과 접착력을 유지하도록 설계된 포물라.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
색상 (습식)	열은 파랑색	-
색상 (건식)	맑은 파랑색	-
구성	변형된 아크릴산염 분산	-
밀도 EN 542 +20 °C	약 1,02 g/m ³	0.59 oz/in ³
스트립 Ø8mm(카트리지 310mL) 포함 산출량	6.2 m	20.34 ft
스트립 Ø8mm(카트리지 600mL) 포함 산출량	11.9 m	39.04 ft
필름 형성 시간	영구 접착제	-
건조 완료 소요시간 20 °C / 50%RH	48시간	-
건조 후 온도 저항성	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
적용 온도(카트리지)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
적용 온도(주변)	-5 °C	23 °F
적용 온도(지지대)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
용제	없음	-
Emicode(GEV 테스트 절차)	EC1 plus	-
프랑스 VOC 분류	A+	-
운송 온도	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
보관 시간 ⁽²⁾	최대 24개월	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

(2) 카트리지의 유효 기간을 확인합니다.


폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208은 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5를 포함합니다. 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. EUH210 안전 데이터 시트는 요청 시 제공됩니다.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	내용물 [US fl oz]	버전	
SUPERBGLUE310	310	10.48	경질 카트리지	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	연질 카트리지	20

■ 접착제 특성



영구 접착 | DIN 4108-11

접착제는 DIN 테스트를 사용하여 탄성 및 내구성 있는 밀봉을 테스트합니다.

EMICODE EC1 PLUS

이 특수한 제형 덕분에 건강에 해로운 배출물과 관련하여 가장 높은 수준의 안전성을 달성합니다.