

OUTSIDE GLUE

외부용 고탄력 접착제



탄성

부틸 성분은 작은 변형이나 움직임의 경우에도 시간 경과에 따라 높은 조인트 탄성을 제공합니다.

다양한 사용처

습식 지지대 또는 습식 지지대를 포함하여 가장 일반적인 자재에 실링 및 부착을 보장합니다.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
색상	회색	-
구성	부틸 고무	-
밀도	1,39 g/mL	222.9 oz/gal
스트립 Ø8mm(카트리지 310mL) 포함 산출량	약 6 m	약 19.69 ft
스트립 Ø8mm(카트리지 600mL) 포함 산출량	약 12 m	약 39.37 ft
필름 형성 시간 20 °C / 50%RH	20~30분	-
경화 필요 시간 20 °C / 50%RH	4~6주	-
경화 후 온도 저항성	-25 / +70 °C	-13 / +158 °F
적용 온도(카트리지)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
적용 온도(주변)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
적용 온도(지지대)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
경화 후 수밀성	준수함	-
운송 온도	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	+5 / +25 °C	-13 / +77 °F
보관 시간 ⁽²⁾	최대 12개월	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

(2) 카트리지의 유효 기간을 확인합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH066 반복적으로 노출되면 피부가 건조해지거나 갈라질 수 있습니다. EUH210 안전 데이터 시트는 요청 시 제공됩니다.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	내용물 [US fl oz]	버전	
OUTGLUE310	310	10.48	경질 카트리지	24
OUTGLUE600	600	20.29	연질 카트리지	12

■ 적용 분야



수분 및 자외선 차단

이 제품은 자외선 안정성이 우수하며 건조시간 없이 설치 중 물이 있을 경우 실링에도 적합합니다.

내구성

변형된 부틸 혼합물은 제품이 높은 열응력에도 불구하고 온둔 특성을 변경하지 않고 시간 경과에 따라 탄성을 유지할 수 있게 해줍니다.