

BYTUM BAND

可抹灰自粘沥青胶带



可抹灰

聚丙烯使织物可抹灰，提供更多的使用多功能性。

价格 - 性能

沥青混合物即使在混凝土上也可确保良好的粘性。

成分

- 分隔层
硅纸
- 胶
黑色粘性沥青化合物
- 支撑体
聚丙烯PP无纺布



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	140 / 105 N	31.47 / 23.6 lbf
断裂伸长率 纵向/横向	EN 12311-1	100 / 100 %	-
在混凝土上的粘附力	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
C2E 类水泥胶粘剂在 TNT 上的粘附力	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
耐火等级	DIN 4102	B2级	-
能耐温度	-	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F
适用温度	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
挥发性有机化合物释放量	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
由于产品对热变化敏感，因此建议将其在室温下储存直至使用。我们建议在夏季最凉爽的时段和冬季最温暖的时段应用它，并在必要时借助热风机。
废物分类 (2014/955/EU) : 17 03 02

产品编码和尺寸

产品编码	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

应用领域



相关产品



BYTUM LIQUID
页码 48



BYTUM SPRAY
页码 46



HAMMER STAPLER 22
页码 330



极低释放

由于沥青化合物的特殊配方，能保证释放物的健康和安全性。

安全

它也可以长期保护墙壁和地基墙壁免受上升湿气的侵害。也适合用作普通的墙隔离层或者门窗节点的不渗透层。