

PROTECT



可抹灰自粘丁胶带

丁基混合物

特殊的混合物可确保高粘附力和变形能力，从而补偿木材的自然运动。

低温

丁基即使在苛刻的环境条件下也能确保与支撑体的出色粘附力。

成分

- 分隔层
聚乙烯PP膜
- 胶
灰色粘性丁基化合物
- 支撑体
聚丙烯PP无纺布



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	115 / 100 N	25.85 / 22.48 lbf
断裂伸长率 纵向/横向	EN 12311-1	100 / 100 %	-
180°剥离粘附力	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
初始粘着性	ASTM D 2979	8 N	-
抗撕裂性能 纵向/横向	EN 12310	≥ 130 / ≥ 125 N	≥ 29.23 / ≥ 28.10 lbf
接缝抗分离性能 纵向/横向	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
MD/CD 接缝抗拉强度	EN 12317-1	≥ 100 / ≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42 / ≥ 8.57 lbf/in
C2E 类水泥胶粘剂在 TNT 上的粘附力	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm²	130.53 lbf/in²
垂直滑动	ISO 7390	0 mm	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
能耐温度	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
防水性能	EN 1928	符合要求	-
湿阻因子 (μ)	EN 1931	约 26176	约 130 MN-s/g
适用温度	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
挥发性有机化合物释放量	ISO 16000	30 μg/m³	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
由于产品对热变化敏感，因此建议将其在室温下储存直至使用。我们建议在夏季最凉爽的时段和冬季最温暖的时段应用它，并在必要时借助热风机。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10

产品编码和尺寸

产品编码	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
PROTECT330	330	1	10	13.0	39	33	2
PROTECT500	500	1	10	19.7	39	33	1

■ 应用领域



■ 相关产品



MANICA PLASTER
页码 138

产品编码	内衬	B	s	L	内衬	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	20	0.8 / 3.2	3.9	39	66	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	20	0.8 / 7.1	7.9	39	66	2



粘附力
特殊的丁基混合物即使在低温下也可确保高粘附力。经久耐用，热稳定性强。

可抹灰
无纺布聚丙烯织物使支撑体可抹灰，提供了更多的使用可能性。