

FLUID MEMBRANE

CE
EN 1504-2
EN 14891

可通过刷涂和喷涂应用的合成密封膜

灵活

基于合成树脂的化合物具有弹性，可抵抗密封裂缝的任何移动。

快速应用

它可以通过辊涂、刷涂或喷涂来应用，并可以插入增强合成布作为加强筋。
可用热水去除。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
颜色	-	灰色	-
分类	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
20 °C 时的密度	ISO 2811-1	1,45 kg/L	232.52 oz/gal
23 °C / 50% RH 条件下表面结成网状的时间	-	4 小时	-
23 °C / 50% RH 条件下完全干燥所需的时间	-	24 小时	-
干燥剩余物	ISO 3251	65%	-
动态粘度	EN ISO 3219	48-72 Pa • s	-
直接牵引力作用下在混凝土上的粘着力	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
防水性能	EN 14891	符合要求	-
液体水渗透性 (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² • h ^{0,5}	-
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US perm
二氧化碳渗透性 (C)	EN 1062-6	> 50 m	-
适用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
储存温度 ⁽³⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOC 含量	指令 2004/42/CE	0 g/L	-

⁽¹⁾原则。防范渗透风险 (H、I、C)；湿度控制 (H、C)；通过限制湿气含量 (H、C) 来提升抗性。
类型。H: 疏水浸渍；I: 浸渍；C: 覆层。

⁽²⁾用于液体分散应用的防水产品，在 -5°C 时具有更高的裂纹桥接能力

⁽³⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 24 个月。检查包装上指示的有效期。惧霜冻。
废物分类 (2014/955/EU)：08 04 16。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [kg]	内含物 [lb]	
FLUIDMEM	10	22	1

应用领域



无气泵规格

流量	≥	3,6 L/min	
喷嘴	≥	0,5 mm	0.02 in
管子长度 Φ 6,5 mm (0.25 in)	≤	30 m	16 ft
泵最大压力	≥	230 bar	



安全

即使在没有坡度的情况下, 也能抵抗水在表面上的停滞。也适用于工业区域或海边区域的表面。无臭、无毒产品。无溶剂。

粘着力

由于其配方, 该产品提供完美的附着力, 适用于复杂的建筑细节, 并能抵抗微裂纹。