

FLEXI BAND

通用型单面高粘性胶带



通用

在任何表面上都具有优异的初始粘着性和粘附力。

高性能

即使在多尘、多孔或潮湿的表面，也能保证长时间的粘合力。

成分

- 支撑体
聚乙烯PE膜
- 胶
无溶剂丙烯酸分散体
- 中层
聚酯加强网
- 胶
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
硅纸



规格及技术参数


项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
撕裂强度	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
膨胀率	DIN EN 14410	20%	-
粘附性	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	约 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m²·24h)	-
		0.11 US perm	-
抗紫外线	-	6个月	-
适用温度	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
VOC 含量	-	23 µg/m³	-
Emicode	GEV 测试流程	EC1 plus	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	内衬 [mm]	B [mm]	L [m]	内衬 [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

■ 应用领域



■ 产品范围



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



极低释放

得益于丙烯酸粘合剂的特殊配方，该胶带可达到最高水平的安全性，可防止有害健康的排放物。

低温条件下

Carrier 和丙烯酸分散胶之间的耦合被设计为即使在极端恶劣的温度下也具有好的粘附力。