

FRONT BAND UV 210

具有高度抗紫外线能力的通用型单面胶带



美观

支撑体采用 TRASPIR EVO UV 210 单片膜制成，以在 TRASPIR EVO 300 上也能获得出色的美学效果。

B-s1,d0 耐火等级

离火自熄胶带，在发生火灾时不会扩散火焰，有助于结构的被动防护。

成分

支撑体
TRASPIR EVO UV 210

胶
无溶剂丙烯酸分散体

分隔层
聚乙烯PP膜



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN EN 1942	0,6 mm	24 mil
撕裂强度	DIN EN 14410	≥ 100 N/25 mm	≥ 22.84 lbf/in
膨胀率	DIN EN 14410	20%	-
粘附性	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	0,1 m	35 US perm
包含宽度最大 50 mm 并且最多覆盖 40% 表面的接缝的耐紫外线性能		持久	-
耐火等级	EN 13501-1	B-s1,d0 级	-
防水性能	-	符合要求	-
能耐温度	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
适用温度	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FRONTUV75	75	20	3.0	66	8

应用领域



防火



TRASPIR EVO UV 210
页码 270



FIRE FOAM
页码 118



FIRE SEALING
页码 122 -124



防火

与 TRASPIR EVO UV 210 或 TRASPIR EVO 300 的耦合提供了市场上第一个经过测试的 B-s1, d0 系统。

最高 100 °C 的耐热性

产品 carrier 是从新一代整块膜中获得的, 从而确保了市场上最高的热稳定性和紫外线稳定性之一。