

WINDOW BAND

门窗用自膨胀密封带

D
DIN 18542
BG 1

三重保护

它可以密封门窗的缝隙，防止空气和暴雨，同时在整个深度上保持热-声特性。

自膨胀

对6~15 mm之间的裂缝形成密封，紧贴材料表面，确保气密性和防水性能，也作为隔汽层。

成分

含添加剂弹性聚氨酯泡沫



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
分类	DIN 18542	BG 1	-
气密性	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
抗暴雨性能	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
抗紫外线和耐恶劣天气能力	DIN 18542	符合 BG 1 级	-
与其他建筑材料的兼容性	DIN 18542	符合 BG 1 级	-
阻湿因子 (μ)	EN ISO 12572	< 100	-
蒸汽压力梯度	-	外部可渗透	-
耐火等级	DIN 4102-1	B1级	-
接缝的隔音		59 dB	
导热系数 (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.025 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
能耐温度	-	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
适用温度	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
储存温度 ⁽¹⁾	-	+1 / +20 °C	+33.8 / +68 °F

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 24 个月。
废物分类 (2014/955/EU)：17 02 03.

产品编码和尺寸

产品编码									
	B	s		L	B	s		L	
	[mm]	[mm]		[m]	[in]	[mil]		[ft]	
WINDOW54615	54	6	15	15	2.1	236	591	49	7
WINDOW74615	74	6	15	15	2.9	236	591	49	5

应用领域



相关产品



CUTTER
页码 328



WINBAG
页码 326



KOMPRI CLAMP
页码 329



快速应用

最大的优点是在组装过程中节省大量时间。使用单个产品，可以密封三个级别，而不必诉诸其他产品。

性能优异的 BG1

符合 EnEV 和 RAL 要求，还保证高隔热和隔音性能