

EASY FOAM



通用密封泡沫

极低释放

经 EC1 plus 标记测试和认证的室内使用兼容性。

受控制的膨胀

特殊的配方限制了泡沫的后期膨胀，因此不会对粘合的元素产生过大的压力。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
23 °C / 50% RH 条件下薄膜的成形时间	-	9 - 13 分钟	-
23 °C / 50% RH 条件下的切割时间	-	20 - 40 分钟	-
完全硬化所需的时间	-	60 分钟	-
导热系数 (λ)	EN 12667	0,030 - 0,035 W/(m·K)	0.017 - 0.02 BTU/h·ft·°F
耐火等级	DIN 4102-1	B3级	-
硬化后的耐热性	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
应用温度 (筒)	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
应用温度 (环境和支撑体)	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Emicode	GEV 测试流程	EC1 plus	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-
VOC 含量	-	19.4% / 191.2 g/L	-
运输温度	-	0 / +35 °C	+32 / +95 °F
储存温度 (1)	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

(1) 将产品以垂直位置存放在干燥、有遮盖的地方，最长 18 个月。检查筒上指示的有效期。废物分类 (2014/955/EU) : 16 05 04 Aerosol 1. Acute Tox. 4. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2. Lact. Aquatic Acute 1. Aquatic Chronic 1.

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	用量 [L]	内含物 [US fl oz]	用量 [US gal]	筒	版本	
1 EASYFOAM	750	40	25.36	10.57	铝	喷枪	12
2 EASYFOAMMAN	750	25	25.36	6.60	铝	手动	12



性价比

它代表了性能、弹性和价格之间的良好折衷，可确保粘附力和气密性。

种类多

提供手动或喷枪版本，两者都可以在干燥后修剪。