

MS SEAL



高弹性 MS 聚合物密封剂

可喷漆

可在上面喷涂建筑中常用的水性涂料。

安全

MS POLYMER, 纯单一成分, 几乎没有收缩。它是在可见密封的情况下确保气密性的替代方法。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
分类	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
密度	-	1,5 kg/dm ³	0.87 oz/in ³
20 °C / 50% RH 条件下表面结成网状的时间	-	约 20 分钟	-
20 °C / 50% RH 条件下的硬化时间	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Shore A 硬度	DIN 53505	25	-
断裂延长率	ISO 8339	400%	-
弹性返回	ISO 7389	> 70%	-
适用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-
VOC 含量	ISO 11890-2	9.2 g/L	-
储存温度 ⁽²⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F

⁽¹⁾外部和内部用立面元件的非结构密封剂, 即使在寒冷的地区也是如此。⁽²⁾将产品存放在干燥、有遮盖的地方(硬筒 12 个月/ 软筒 18 个月)。检查筒上指示的有效期。

废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

可根据要求提供 EUH210 安全数据表。EUH208 含 CAS 1760-24-3。可能会引起过敏反应。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	内含物 [US fl oz]	类别	
MSSEALWHI300	300	10.14	硬筒	24
MSSEALGRE300	300	10.14	硬筒	24
MSSEALWHI600	600	20.29	软筒	12
MSSEALGRE600	600	20.29	软筒	12



性能

优异的抗紫外线和老化能力。根据 EN 15651-1, 即使在气候寒冷的地区(类型F-EXT-INT-CC), 也被分类为外部和内部用立面元件的非结构密封剂。

通用

通用单组分密封剂, 是粘合和密封最常见的建筑材料的理想选择。