

BLACK BAND



通用型单面丁基胶带

优异

通用且可扩展至 300%，可有效密封最常见建筑材料上的任何裂缝。

实用

非常适合在困难节点和非常不规则的表面上轻松密封；即使在低温下也能自密封。

成分

- 支撑体
高密度 PE 薄膜
- 胶
黑色粘性丁基化合物
- 分隔层
易剥离 PP 薄膜



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
初始粘着性	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
180°时在钢上的粘性	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
断裂伸长率 纵向/横向	EN 12311-1	250/300 %	-
能耐温度	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
适用温度	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
防水性能	-	符合要求	-
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
溶剂	-	否	-
挥发性有机化合物释放量	ISO 16000	30 µg/m³	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	内衬	B	s	L	内衬	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40 / 40	80	2	10	1.6 / 1.6	3.2	79	33	4

■ 施工步骤

设备通道密封



地面连接节点中的接缝密封



指提 (FINGERLIFT) 和预切割内衬

得益于易剥离的膜片, 应用速度很快。80 mm 版本配有预切割内衬, 以方便在角落或复杂点安装。

特殊丁基混合物

该产品的改性丁基橡胶配方即使在受到热应力的情况下也能确保出色的耐久性, 即使在低温下也适合应用。