



MEMBRANE GLUE

膜用密封胶

有效

无溶剂丙烯酸粘合剂，在最常见的支撑体上具有良好的粘合性。

实用

易于挤出的混合物，即用型，干燥前易于用水清除。



规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
颜色	黑色	-
成分	无溶剂丙烯酸	-
ISO 1183 密度	1,05 - 1,10 g/cm ³	0.60 - 0.64 oz/in ³
25 °C / 50 %RH 条件下完全干燥所需的时间	24 - 72 小时	-
干燥后的耐热性	-20 / +80 °C	-4 / 176 °F
应用温度 (筒和环境)	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
应用温度 (支撑体)	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
Emicode (GEV 测试流程)	EC1 plus	-
VOC 含量	0,34% - 5,7 g/L	-
运输温度	-20 °C / +35 °C	-4 °F / 95 °F
储存温度 ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / 77 °F

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。检查筒上指示的有效期。

废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

EUH208 含 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5.可能会引起过敏反应。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	Ø8 mm 缝 的效能 [m]	内含物 [US fl oz]	Ø8 mm 缝 的效能 [ft]	类别	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	硬筒	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	软筒	20



EMICODE EC1 PLUS

得益于特殊配方，胶可达到最高水平的安全性，防止有害健康的排放。

快速干燥

它在外薄膜的粘附力和快速干燥之间提供了一个很好的折衷方案，允许在垂直表面上应用而不会打滑。