

ECO GLUE

有机基膜用密封胶



环保

有机基混合物包含约 47 % 的碳（根据 ASTM 6866），以实现更大的环境可持续性。

EMICODE EC1 PLUS

得益于特殊配方，可达到最高水平的安全性，防止有害健康的排放。



规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
颜色（湿/干）	奶油白/米色	-
+20 °C 时的 EN 542 密度	约 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
薄膜的成形时间	持久粘性	-
20 °C / 50 %RH 条件下完全干燥所需的时间	36 小时	-
干燥后的耐热性	自 -30 °C 至 +80 °C	自 -22 °F 至 +176 °F
应用温度（筒）	自 +5 °C 至 +30 °C	自 +41 °F 至 +86 °F
应用温度（环境和支撑体）	自 -5 °C	自 23 °F
溶剂	否	-
Emicode (GEV 测试流程)	EC1 plus	-
法国 VOC 分类	A+	-
运输温度	-30 °C 至 +35 °C	-22 °F / +95 °F
储存温度 ⁽¹⁾	+15 °C 至 +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 18 个月。检查筒上指示的有效期。

废物分类 (2014/955/EU)：08 04 10.

EUH208 含 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5.可能会引起过敏反应；可根据要求提供 EUH210 安全数据表。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	Ø8 mm 缝 的效能 [m]	内含物 [US fl oz]	Ø8 mm 缝 的效能 [ft]	类别	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	硬筒	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	软筒	20



完整系统

与 VAPOR IN GREEN 200 一起，为环境创造更可持续的气密层。

耐久 | DIN 4108-11

胶已通过 DIN 4108-11 标准的人工老化测试，以确保经久耐用。