

# ECO GLUE

## 有机基膜用密封胶



### 环保

有机基混合物包含约 47 % 的碳 (根据 ASTM 6866) , 以实现更大的环境可持续性。

### EMICODE EC1 PLUS

得益于特殊配方, 可达到最高水平的安全性, 防止有害健康的排放。



### 规格及技术参数

| 项目                          | 数值                       | USC 转换                  |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 颜色 (湿/干)                    | 奶油白/米色                   | -                       |
| +20 °C 时的 EN 542 密度         | 约 1,15 g/cm <sup>3</sup> | 0.67 oz/in <sup>3</sup> |
| 薄膜的成形时间                     | 持久粘性                     | -                       |
| 20 °C / 50 %RH 条件下完全干燥所需的时间 | 36 小时                    | -                       |
| 干燥后的耐热性                     | 自 -30 °C 至 +80 °C        | 自 -22 °F 至 +176 °F      |
| 应用温度 (筒)                    | 自 +5 °C 至 +30 °C         | 自 +41 °F 至 +86 °F       |
| 应用温度 (环境和支撑体)               | 自 -5 °C                  | 自 23 °F                 |
| 溶剂                          | 否                        | -                       |
| Emicode (GEV 测试流程)          | EC1 plus                 | -                       |
| 法国 VOC 分类                   | A+                       | -                       |
| 运输温度                        | -30 °C 至 +35 °C          | -22 °F / +95 °F         |
| 储存温度 <sup>(1)</sup>         | +15 °C 至 +25 °C          | +59 °F / +77 °F         |

<sup>(1)</sup> 将产品存放在干燥、有遮盖的地方, 最长 18 个月。检查筒上指示的有效期。

废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

EUH208 含 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5.可能会引起过敏反应; 可根据要求提供 EUH210 安全数据表。

### 产品编码和尺寸

| 产品编码       | 内含物<br>[mL] | Ø8 mm 缝<br>的效能<br>[m] | 内含物<br>[US fl oz] | Ø8 mm 缝<br>的效能<br>[ft] | 类别 |  |
|------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOGLUE310 | 310         | 6,2                   | 10.48             | 20                     | 硬筒 | 20                                                                                    |
| ECOGLUE600 | 600         | 11,9                  | 20.29             | 39                     | 软筒 | 20                                                                                    |



### 完整系统

与 VAPOR IN GREEN 200 一起, 为环境创造更可持续的气密层。

### 耐久 | DIN 4108-11

胶已通过 DIN 4108-11 标准的人工老化测试, 以确保经久耐用。