

OUTSIDE GLUE

外部用高弹性通用型胶



弹性

丁基组合物即使在很小的变形和位移的情况下, 也能长期提供接缝较高的弹性。

通用

即使在潮湿的支撑体上, 它也可以保证最常见材料的粘合和密封。



规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
颜色	灰色	-
成分	丁基橡胶	-
密度	1,39 g/mL	222.9 oz/gal
Ø8mm 缝的效能 (310 mL 筒)	约 6 m	约 19.69 ft
Ø8mm 缝的效能 (600 mL 筒)	约 12 m	约 39.37 ft
20 °C / 50% RH 条件下薄膜的成形时间	20 - 30 分钟	-
20 °C / 50% RH 条件下完全硬化所需的时间	4 - 6 个星期	-
硬化后的耐热性	-25 / +70 °C	-13 / +158 °F
应用温度 (筒)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
应用温度 (环境)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
应用温度 (支撑体)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
干燥后的防水性能	符合要求	-
运输温度	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
储存温度 ⁽¹⁾	+5 / +25 °C	-13 / +77 °F
储存温度 ⁽²⁾	最长 12 个月	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。

⁽²⁾ 检查筒上指示的有效期。

废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

EUH066 反复接触可能导致皮肤干燥或开裂。 可根据要求提供 EUH210 安全数据表。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	内含物 [US fl oz]	类别	
OUTGLUE310	310	10.48	硬筒	24
OUTGLUE600	600	20.29	软筒	12

■ 应用领域



耐水和紫外线

产品提供出色的紫外线稳定性，并且还适合在应用阶段在有水的情况下进行密封，而无需干燥时间。

耐久性

改性丁基混合物即使在高热应力的情况下也可以使产品长期保持弹性，而不会改变其密封性能。