

BARRIER SD150

隔汽膜 Sd > 145 m

190 g/m²



A
Önorm
B3667
DS

CH
SIA 232
Vwv.

D
ZVDH
Ds

F
DTU 312
pare-va-
peur

I
UNI 11470
B/R2

AUS
AS/NZS
4200.1
Class 1

USA
IRC
Class 1

3,2 m

大幅面

也提供 3,2 m 款。同样是楼板防水的理想选择。

便于安装

由于具有透明性，膜可以立即安装在子结构上。

预折叠

3,2 m 款在生产过程中会预先折叠卷起来，以优化存储并节省空间。

成分

单层
PE 功能薄膜

产品编码和尺寸

产品编码	描述	单位平方克重 [g/m ²]	胶带	卷 [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	52

透明性

产品的透明性允许在直接安装在框架结构上的情况下轻松识别支柱。

多用途性

挤出聚乙烯产品提供多种可能的应用，从建筑工地临时保护到控制分层体系内部蒸汽的功能。

规格及技术参数

项目	标准	数值	数值
单位平方克重	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd) ⁽¹⁾	EN 1931	> 145 m	0,024 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-2	> 206 / 180 N/50mm	> 24 / 21 lb/in
延展率 纵向/横向 ⁽¹⁾	EN 12311-2	480 / 540 %	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	> 147 / 165 N	> 33 / 37 lbf
防水性能	EN 1928	符合要求	-
间接暴露时抗紫外线性能	-	2 个星期	-
能耐温度	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
抗空气渗透性能	EN 12114	< 0,03 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.002 cfm/ft ² at 50Pa
抗水蒸汽性能:			
- 人工老化后	EN 1296 / EN 1931	符合要求	-
- 碱性环境下	EN 1847 / EN 12311-2	符合要求	-
导热系数 (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
比热	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	约 940 kg/m ³	约 0.54 oz/in ³
湿阻因子 (μ)	-	约 725000	约 725 MNs/g
VOC 含量	-	0 %	-

⁽¹⁾ 通过实验室测试获得的平均值。如需了解最小值，请参阅性能声明。

相关产品



SEAL BAND
页码 64



EASY BAND
页码 68



HAMMER STAPLER 22
页码 330



预生产

由于宽度为 3,2 m，因此可以在不同壁之间连接，从而避免了进一步的额外密封或膜的裁剪余量。