


TRASPIR 200

高度透气薄膜



成分

上层
聚丙烯PP无纺布
中层
聚丙烯透气膜
下层
聚丙烯PP无纺布

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
单位平方克重	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	0,02 m	174,825 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	360 / 270 N/50mm	41 / 31 lb/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	45 / 85 %	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	230 / 270 N	52 / 61 lbf
防水性能	EN 1928	W1级	-
能耐温度	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
抗空气渗透性能	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
导热系数 (λ)	-	0,04 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
比热	-	1568 J/(kg·K)	-
密度	-	约 250 kg/m ³	约 0.14 oz/in ³
湿阻因子 (μ)	-	约 25	约 0.1 MNs/g
VOC 含量	-	0 %	-
抗紫外线稳定性 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3个月	-
暴露时耐候性能 ⁽¹⁾	-	4个星期	-
水柱	ISO 811	> 280 cm	> 110.236224 in
人工老化后:			
- 防水性能	EN 1297 / EN 1928	W1级	-
- 最大拉力 纵向/横向	EN 1297 / EN 12311-1	330 / 250 N/50mm	38 / 29 lb/in
- 伸长率	EN 1297 / EN 12311-1	35 / 70 %	-
低温柔韧性	EN 1109	-20 °C	-4 °F
暴雨测试	TU Berlin	通过	-

(1) 关于实验室测试与实际条件之间的相关性, 请参见页码 199。

产品编码和尺寸

产品编码	描述	胶带	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T200	TRASPIR 200	-	1,5	50	75	5	164	807	25
TTT200	TRASPIR 200 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25