

BYTUM BAND

BEPLEISTERBARE ZELFKLEVENDE BITUMINEUZE STROOK



BEPLEISTERBAAR

Het polypropyleen maakt het textiel bepleisterbaar, zodat het veelzijdiger kan worden toegepast.

PRIJS-PRESTATIES

Het bitumineuze mengsel waarborgt een goede kleefkracht, ook op cement.



SAMENSTELLING

schutlaag

gesiliconeerd papier

kleefmiddel

zwarte, zelfklevende bitumineuze compound

basismateriaal

non-woven PP

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N	31.47 / 23.6 lbf
Maximale rek MC/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
Hechting op beton	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Hechting van cementgebonden lijm klasse C2E op TNT	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Brandklasse	DIN 4102	klasse B2	-
Thermische weerstand	-	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F
Toepassings temperatuur	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
VOC-emissies	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.

Aanbevolen wordt om het product op te slaan bij omgevingstemperatuur tot aan de toepassing, omdat het gevoelig is voor temperatuurschommelingen. Wij adviseren het product 's zomers aan te brengen in de koele uren en 's winters in de warmere uren, eventueel met behulp van een heteluchtpistool.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 03 02

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

TOEPASSINGSGEBIEDEN



GERELATEERDE PRODUCTEN



BYTUM LIQUID
pag. 48



BYTUM SPRAY
pag. 46



HAMMER STAPLER 22
pag. 330



ZEER LAGE EMISSIES

Dankzij de speciale formulering van de bitumencompound zijn de emissies gegarandeerd veilig voor de gezondheid.

VEILIGHEID

Beschermt muren en funderingswanden langdurig tegen opstijgend vocht. Ook geschikt als algemeen slabbenfolie of afdichtend materiaal voor knopen als ramen en deuren.