

TERRA BAND UV

BUTYL-KLEEFBAND



TERRASSEN EN GEVELS

Ideaal om de latten te beschermen tegen water en UV-straling. Kan gebruikt worden voor zowel terrassen als gevels, verzekert bescherming en lange levensduur van de houten latten.

PERMANENTE UV-STABILITEIT

Het gealuminiseerde materiaal garandeert onbeperkte weerstand tegen UV-stralen die tussen de open voegen van terrassen en gevels kunnen binnendringen.

SAMENSTELLING

basismateriaal

verstevigde aluminiumfolie, antracietkleurig, UV-stabiel

kleefmiddel

grijze zelfklevende butylcompound

schutlaag

PE-film



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Directe tack	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
Kleefkracht op staal onder 180°	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
Verticale verschuiving	ISO 7390	0 mm	-
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm	21.13 / 22.84 lbf/in
Maximale rek MC/CD	EN 12311-1	10 / 20 %	-
Waterdampbestendighheidsfactor (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Thermische weerstand	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
Toepassingstemperatuur	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
Waterdichtheid	-	conform	-
Bestand tegen UV-straling	-	permanent	-
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	ISO 16000	30 µg/m ³	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 99.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TERRAUV75	75	0,8	10	3.0	31	33	8
TERRAUV100	100	0,8	10	3.9	31	33	6
TERRAUV200	200	0,8	10	7.9	31	33	4
TERRAUV400	400	0,8	10	15.8	31	33	2

TOEPASSINGSGEBIEDEN



PRODUCTENASSORTIMENT



TERRAUV75



TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



ZELFAFDICHTEND EN VORMBAAR

Zachte, gemakkelijk te verwerken tape. Het mengsel sluit op perforaties zodat ze perfect waterdicht blijven.

SPECIAAL BUTYLMENGSEL

De formulering van gemodificeerd butyl levert een uitstekende duurzaamheid, ook bij blootstelling aan thermische stress en UV-stralen.