

PRIMER

UNIVERSELE ONDERLAAG VOOR ZELFKLEVENDE ACRYLTAPES



DISCREET

Transparant dankzij het mengsel in acryldispersie zonder oplosmiddelen.

PRAKTISCH

Klaar voor gebruik, compenseert de onregelmatigheden van ruwe oppervlakken en verzekert een snelle droging.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Samenstelling	acryldispersie zonder oplosmiddelen	-
Dichtheid EN 542 +20 °C	ca. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Viscositeit	ca. 1700 mPa·s	-
Benodigde tijd voor volledige droging (20 °C / 50 %RH)	ca. 15 min	-
Toepassingstemperatuur (patroon)	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Toepassingstemperatuur (omgeving en ondergrond)	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Thermische weerstand na droging	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Franse VOC-classificatie	A+	-
Emicode (GEV testprocedure)	EC1+	-
VOC-gehalte	0% - 0 g/L	-
Transporttemperatuur	-26 / +35 °C	-14,8 / +95 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 16.

EUH208 Bevat CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Kan een allergische reactie veroorzaken; EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek leverbaar.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	rendement [mL/m ²]	inhoud [US fl oz]	rendement [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100 / 200	33.81	0.32 / 0.63	6



PACKAGING

Met de nieuwe verpakking is onmiddellijk gebruik mogelijk zonder verdere gereedschappen.

HERSLUITBAAR

De dop sluit de verpakking hermetisch af en waarborgt zo een langere levensduur van het product, terwijl ongewild lekken tijdens het transport wordt voorkomen.