

FRAME BAND

ZELFUITZETTENDE AFDICHTINGSTAPE VOOR RAMEN EN DEUREN



HERMETISCH

Lucht- en waterdicht, onderbreekt mogelijke akoestische bruggen in de voeg tussen constructie en raam/deur.

PRAKTISCH

Dankzij de zelfklevende strook is installatie gemakkelijk en nauwkeurig, verdere lijmen zijn niet nodig.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Classificatie	DIN 18542	BG 1	-
Luchtdoorlatendheid (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN ISO 12572	binnen: 25 m buiten: 0,5 m	-
Weerstand tegen zware regen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen	DIN 18542	conform klasse BG 1	-
Bestendigheid tegen UV-stralen en weersinvloeden	DIN 18542	conform klasse BG 1	-
Brandklasse	DIN 4102-1	klasse B1	-
Akoestische isolatie van de voegen $R_{S,w}(ift)$	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Thermische weerstand		-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Toepassings temperatuur		≥ +5 °C	≥ +41 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾		+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	GEV testprocedure	EC1 plus	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

CODES EN AFMETINGEN

CODE											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



PERFECTE UITGEVOERD

Conform de EnEV- en RAL-voorschriften, waarborgt ook een hoge thermische en akoestische isolatie.

VEELZIJDIG

Dicht doelmatig elk type spleet van 2 tot 10 mm af, en weerstaat zware regen.