

EASY FOAM

AFDICHTINGSSCHUIM VOOR ALGEMEEN GEBRUIK



ZEER LAGE EMISSIES

Compatibiliteit voor binnengebruik getest en gecertificeerd door het merkteken EC1 plus.

GECONTROLEERDE EXPANSIE

De speciale formule beperkt de na-expansie van het schuim, zodat het geen al te hoge druk veroorzaakt op de verlijmde elementen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Filmvormingstijd 23 °C / 50% RH	-	9 - 13 min	-
Snijtijd 23 °C / 50% RH	-	20 - 40 min	-
Benodigde tijd voor volledige harding	-	60 min	-
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	EN 12667	0,030 - 0,035 W/(m·K)	0.017 - 0.02 BTU/h·ft·°F
Brandklasse	DIN 4102-1	klasse B3	-
Thermische weerstand na harding	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Toepassingstemperatuur (patroon)	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
Toepassingstemperatuur (omgeving en ondergrond)	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Emicode	GEV testprocedure	EC1 plus	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-
VOC-gehalte	-	19,4% / 191,2 g/L	-
Transporttemperatuur	-	0 / +35 °C	+32 / +95 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

⁽¹⁾ Het product moet verticaal worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 18 maanden.

Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon. Classificatie van het afval (2014/955/EU): 16 05 04

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2. Lact. Aquatic Acute 1. Aquatic Chronic 1.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	rendement [L]	inhoud [US fl oz]	rendement [US gal]	patroon	versie	
1 EASYFOAM	750	40	25.36	10.57	aluminium	pistool	12
2 EASYFOAMMAN	750	25	25.36	6.60	aluminium	handmatig	12



PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

Vormt een goed compromis tussen prestaties, elasticiteit en prijs, terwijl hechting en hermetische afdichting worden gewaarborgd.

VOLLEDIG ASSORTIMENT

Leverbaar in de versie voor handmatige toepassing of met pistool, beide kunnen worden bijgesneden na droging.