

MS SEAL



AFDICHTINGSMIDDEL MS POLYMEER MET HOGE ELASTICITEIT

BESCHILDERBAAR

Beschilderbaar met verf op waterbasis die algemeen in de bouw wordt gebruikt.

VEILIG

MS POLYMER, zuiver, monocomponent, nagenoeg niet krimpend. Biedt een alternatief om luchtdichtheid te waarborgen in het geval dat de afdichting zichtbaar blijft.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Classificatie	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Soortelijk gewicht	-	1,5 kg/dm ³	0.87 oz/in ³
Oppervlakkige vernettingstijd 20 °C / 50 %RH	-	ca. 20 min	-
Hardingssnelheid 20 °C / 50 %RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Hardheid Shore A	DIN 53505	25	-
Reksterkte	ISO 8339	400%	-
Terugvering	ISO 7389	> 70%	-
Toepassingstemperatuur	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-
VOC-gehalte	ISO 11890-2	9,2 g/L	-
Opslagtemperatuur ⁽²⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F

⁽¹⁾Niet-structureel afdichtingsmiddel voor gevelelementen, voor binnen- en buitengebruik, ook in zones met een koud klimaat. ⁽²⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats (12 maanden stijve patroon/18 maanden zachte patroon). Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op aanvraag leverbaar. EUH208 Bevat CAS 1760-24-3. Kan een allergische reactie veroorzaken.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	inhoud [US fl oz]	versie	
MSSEALWHI300	300	10.14	starre patroon	24
MSSEALGRE300	300	10.14	starre patroon	24
MSSEALWHI600	600	20.29	zachte patroon	12
MSSEALGRE600	600	20.29	zachte patroon	12



PERFORMANCE

Uitstekende weerstand tegen veroudering en UV-stralen. Geclassificeerd als niet-structureel afdichtingsmiddel voor gevelelementen, voor binnen- en buitengebruik, ook in zones met een koud klimaat (bv. F-EXT-INT-CC) volgens EN 15651-1.

UNIVERSEEL

Universeel monocomponent afdichtingsmiddel, ideaal voor verlijming en afdichting van de meest gebruikte bouwmaterialen.