

BUTYL BAND

UNIVERSELE TWEEZIJDIG KLEVENDE BUTYLTAPE



STERK

Het polyester-net waarborgt compactheid en een grote sterkte.

HERMETISCH

Zeer geschikt voor het hermetisch afdichten van hout-houtverbindingen en/of hout-cementverbindingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	115 / 140 N/50 mm	13.13 / 16 lbf/in
Maximale rek MC/CD	EN 12311-1	15 / 15%	-
Kleefkracht op staal onder 180°	ASTM D 1000	35 N/cm	20 lbf/in
Directe tack	ASTM D 2979	10 N	2.25 lbf
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Thermische weerstand	-	-30 / +130 °C	-22 / +266 °F
Toepassingstemperatuur	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	ISO 16000	30 µg/m ³	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13



SPECIAAL BUTYLMENGSEL

De speciale formulering van gemodificeerd butyl verzekert een uitstekende levensduur, ook bij blootstelling aan thermische stress en UV-stralen.

AANPASBAAR

Butyl past zich ook perfect aan in nauwe ruimten en ongelijkmatige profielen, zonder weerstand te bieden.